

CARTA RITARDANTE VZ **Carta ritardante per calcestruzzo lavato**

Caratteristiche ed Applicazioni

CARTA RITARDANTE VZ è rivestita sulla parte anteriore con un rallentante di presa, mentre sulla parte posteriore è rivestita con un particolare materiale sintetico. CARTA RITARDANTE VZ è disponibile in 8 versioni per tutti i tipi di granulometrie (da 01 a 32 mm.). Grazie alla precisione con la quale il rallentante viene applicato sulla superficie si ottiene la massima uniformità nel lavaggio del pannello. Il materiale sintetico sulla parte posteriore agevola la stesura planare ed evita inoltre l'essiccazione troppo veloce del calcestruzzo sul lato a vista. CARTA RITARDANTE VZ è adatta per tutti i tipi di calcestruzzo lavato.

Versioni	Granulometria mm	Profondità lavaggio mm
SE B	effetto sabbiato fine	<0,5
K 1 BLU	effetto micro lavato	<0,5
K 1	effetto sabbiato standard	<0,5
K 3	granulometria 01-03 mm	0,5
K 5	granulometria 03-05 mm	1,5
K 7	granulometria 04-08 mm	2,0
K 10	granulometria 08-12 mm	3,0
K 15	granulometria 08-16 mm	3,5
K 30	granulometria 16-32 mm	6,0

Utilizzo

Stendere CARTA RITARDANTE VZ sul fondo della cassaforma con il lato ritardante (attenzione, solubile all'acqua) rivolto verso l'alto e la parte con la scritta verso il basso. CARTA RITARDANTE VZ può essere sovrapposta ed è utilizzabile su tutti i tipi di casseri. Prima del getto è opportuno accertarsi che la carta sia stesa regolarmente e che non si presentino differenze di colore, strisce nere sul dorso o altri vizi apparenti, caso in cui deve essere scartata. Durante l'operazione del getto CARTA RITARDANTE VZ aderisce senza pieghe alla base della cassaforma. In caso di impasti dalla consistenza molto plastica è consigliabile non vibrare troppo a lungo per evitare l'eccessiva azione del ritardante disciolto sulla superficie del pannello.

Tempi

L'effetto ritardante ha una durata, in condizioni normali, pari a ca. 24 ore. Dopo il disarmo CARTA RITARDANTE VZ si lascia rimuovere facilmente e senza lasciare residui sul pannello. I tempi di lavaggio dipendono comunque fortemente da tipo di cemento, curva granulometrica, temperatura ambiente, processo di maturazione, ecc. Si consigliano prove preliminari.

Fornitura

CARTA RITARDANTE VZ viene fornita in quadrotti e rotoli. Quadrotti standard da cm. 40/40 e 50/50. Rotoli standard da metri 1.00/100, 1.20/100, 1.50/100 e 1.60/100. Rotoli per versioni SE, K 3 e K 5 disponibili solo nella misura 1.00/100. Su richiesta vengono realizzati tagli speciali. Tolleranze dimensionali sulle misure indicate: +/- 1 mm

Immagazzinaggio

CARTA RITARDANTE VZ è da immagazzinarsi - molto importante - su bancali in luoghi chiusi ed asciutti. I rotoli vanno conservati sui bancali in piedi (non adagiati). Rotoli e quadrotti utilizzati solo in parte devono essere richiusi nell'involucro di plastica originale.

La presente scheda tecnica - edizione 02/09 - che annulla tutte le precedenti riguardanti lo stesso prodotto, è una guida per l'elaborazione del materiale basata sulle ns. conoscenze ed esperienze; non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni tipo di applicazione.